

5043 Betonart Fresh

Удаляет плохие запахи и вредные газы, Готовая цветная штукатурка имеющая вид первичного бетона



Определение

Готовая цветная штукатурка на Акриловой эмульсионной основе, применяется на внутренних фасадах, легкая, наносится теркой, во внутренних помещениях удаляет запахи сигарет, запах жаровни, не желаемых запахов и вредных химических газов, балансирует влагу, имеет вид первичного бетона и является декоративным материалом нанесения завершающего слоя.

Область применения

— Во внутренних фасадах может наноситься на следующие поверхности; первичная штукатурка, бетон, цементная плита с минеральной поверхностью, гипсовую штукатурку, гипсокартон, фиксированную фанеру и на старые крашенные поверхности.

Особенности

— За счет специальной формулы во внутренних помещениях абсорбирует плохие запахи, балансирует влажность среды.
— Применяется как завершающий слой и придает впечатление первичного бетона.
— За счет свойства удалять в наружу внутреннюю влагу, проявляет особенность "дышащей" системы.
— Стойкий к щелочам.
— В связи с тем, что не содержит сольвент, оно не пахнет, безвреден здоровью человека и окружающей среде.
— Долговечный.
— Хранится в двух видах B183 и B185.
— Мастером цветности можете придать нужный цвет.

Указания по применению

- Поверхность на которую будет наносится материал, должен быть очищен от пыли, грязи и масла, а старую вздутую краску надо полностью очистить, поверхность должна быть сухой, надежной и чистой. Прежде чем наносить на новые минеральные поверхности, чтобы поверхность отвердела надо выждать минимум 28 дней. Необходимо принять меры по гидроизоляции всего здания.
- Поверхности с синтетическим покрытием должны хорошо отшлифованы, а пыль с них надо удалить.
- Старые поверхности надо промыть водой и раствором соды, и дать ей обсохнуть.
- Если есть необходимость ремонта трещин на поверхности, их можно заполнить или выравнить материалом Kale MACUNART, Kale Тонкий/Толстый АКРИЛОВАЯ МАСТИКА (AKRILİK MACUN) или Kalekim.
- Согласно выбранного цвета штукатурки надо нанести два слоя грунтовки Kale SİLSTAR.
- Надо смешивать BETONART FRESH до однородной массы, при необходимости для достижения нужной консистенции можно добавить чистую воду.
- После высыхания грунтовки, BETONART FRESH стальной теркой надо аккуратно, равномерно наносить на поверхность.
- При желании нанести другую декорацию и толщину, достаточно нанести два слоя BETONART FRESH. Если хотите получить блестящую поверхность рекомендуем использовать пластмассовую терку.
- После использования предметы (кисть, валик) надо сразу помыть водой.

— Во время нанесения материала и в дальнейшие 24 часа температура поверхности покрытия должна как минимум быть +5°C и на поверхность не должен попадать дождь.

— Для защиты от возможного возникновения разницы тональности обратите внимание на использование материала с одинаковым номером. При использовании разных номеров материала надо заранее перемешать весь этот объем.

— На обширных поверхностях и во время перерыва, чтобы места стыков не были видны используйте бумажную ленту или с достаточным количеством наносимого материала на мокрую поверхность нанося материал надо её полностью завершить.

— В помещениях имеющих длительное время воздействия воды и постоянной влаги, этим материалом не пользуйтесь.

Предупреждения

- R43 При контакте с кожей может создать раздражительность.
- S2 Содержите в местах не досягаемых для маленьких детей.
- S7 Сохраняйте упаковку в тщательно закрытом состоянии.
- S24/25 Предостерегайте контакта глаз и кожи.
- S 37 Используйте нужные перчатки.
- S46 В случае проглатывания сразу обратитесь к врачу.
- S61 Избегайте от выброса в окружающую среду. Обращайтесь к руководству специального пользования/информационной форме.

Упаковка

— 20 кг. пластмассовое ведро.

Сертификаты качества: TS 7847

Технические Особенности (23°C и Относительная влажность 50%)

Общие Сведения:

Цвета	2 цвета Кроме этого белому цвету можно придать цвет Мастером цвета.
Вид	Ровная, шероховатая
Структура	На основе Акриловой эмульсии
Растворение	Водой
Срок годности	При не вскрытой упаковке 12 месяцев

Информация по применению,

Температура по применению	+5°C - +35°C
Время высыхания	Высыхания на отлив 24 часа. Полное высыхание 2 - 3 дня. При повышенной влажности и более низкой температуре, указанное время может увеличиваться.

Расход

Инструменты для применения	Терка стальная и пластмассовая
Информация по эффективности:	

Проводимость воды и пара - SD (m) (EN ISO 7783 - 2)

Впитывание воды (kg/m² h0,5) (EN 1062-3)	< 0,14 (V1)
Сила сцепления (EN 1542)	< 0,5 (W1)

Сила сцепления (EN 1542)

Температура сервиса	≥ 0,3
Удаление запаха/газа	(-30°C) - (+80°C) В среде абсорбирует аммиак, формальдегид (сигаретный дым), ацетальдегид (сигаретный дым), окись углерода, двуокись углерода, растворитель, толуол, запах жареного масла, и т.п. вредные химические газы и неприятные запахи.