

5328 Artcrete / 5329 Artcrete Coat

Покрытие на минеральной основе с видом мрамора / Прозрачная защита поверхности



ARTCRETE

Описание

Покрытие на минеральной основе с видом мрамора, обогащённое химическими добавками.

Область применения

— Для внутренних стен и фасадов, полов внутри помещения по таким минеральным основаниям, как черновая штукатурка, бетон, старые окрашенные поверхности на водной основе, а также на гипсовую штукатурку и гипсовые плиты после обработки основания грунтовкой Kale Saten Alçı Astar.

Может применяться и для сложных оснований в ванных и кухнях при условии защиты поверхности, как указано в инструкции.

Характеристики

— Благодаря виду природного камня, является безупречным материалом для отделки интерьеров.
— Внутри помещений, наряду со стенами, может применяться и для покрытия пола, обеспечивая соответствующий эффект.
— Может наноситься без удаления существующего покрытия.
— Может обеспечивать непрерывную работу.
— Наряду с тем, что является минеральным покрытием, обладает гибкой структурой.
— Со временем сопротивления повышается.
— Покрытие белого цвета и при помощи колера может быть окрашен в любой цвет.
— Несмотря на то, что не пропускает воду снаружи вовнутрь, выбрасывает наружу влагу внутри помещения и делает помещения дышащими.
— Обладает водостойкостью.
— При осуществлении ухода, как указано в инструкции по применению, обеспечивает долговечное использование.

Инструкция по применению

Подготовка Основания

— Основания должны быть сухими, прочными, чистыми и свободными от пыли, грязи, масла, старой и отслаивающейся краски. Перед нанесением на новые минеральные основания, следует подождать 28 дней для полного схватывания основания. В здании должны быть приняты все меры, связанные с гидроизоляцией.
— Старые синтетические основания необходимо обработать нахлаждающей бумагой и удалить пыль.
— В случае необходимости, трещины на основании должны быть заделаны ремонтным раствором Kalekim TAMİRART.

Покрытие Стены

— На минеральные основания (черновая штукатурка, бетон) после обработки грунтовкой Kale SILASTAR.
— На основания с керамическим покрытием после нанесения первого слоя ARTCRETE, пока слой не высох, следует уложить сетку, а затем перейти к нанесению второго слоя. Помните, что сетка должна оставаться между двумя наносимыми слоями.

— На поверхности из облицовочного бетона наносить без дополнительной обработки, после необходимой подготовки основания.

— На поверхности со старой краской, наносить без дополнительной обработки, после необходимой подготовки основания.

Покрытие Пола

— На бетонные полы наносить после выравнивания материалом Kalekim MASTAR 10.
— На основания с керамическим покрытием после нанесения первого слоя ARTCRETE, пока слой не высох, следует уложить сетку, а затем перейти к нанесению второго слоя. Помните, что сетка должна оставаться между двумя наносимыми слоями.

Применение

— Высыпьте 20 кг ARTCRETE на 6-7 литров чистой воды и перемешайте до получения однородной консистенции.
— Для получения требуемого цвета, ARTCRETE может быть колерован в 24 различные цвета.
— Подождите 1-3 минуты для созревания раствора. Перед нанесением повторно перемешать.
— ARTCRETE наносить при помощи мастерка в 2 или 3 слоя на основание, подготовленную в соответствии с инструкцией. Между слоями необходимо подождать 3-4 часа. Общая толщина должна быть 2-4 мм.
— Узоры ARTCRETE придаются при помощи металлического мастерка и/или мастерка с эффектом. Сглаживание или узор придается после нанесения последнего слоя путем жесткого придавливания мастерком или путем шлифования через 1 день.
— Через 2-3 дня после завершения нанесения, сразу после полного высыхания, в зависимости от места и способа применения на все основание следует нанести защитный материал для поверхности ARTCRETE COAT или материал İZOPUR TRANS.

Предупреждения

— Так как ARTCRETE является таким абсорбирующими материалом, как мрамор и природный камень, для снижения абсорбции основания и увеличения прочности в зависимости от места и способа применения через определенный промежуток времени следует нанести защитное средство для поверхности ARTCRETE или материал İZOPUR TRANS.
— Для поверхностей, постоянно контактирующих с водой, следует отдавать предпочтение материалу İZOPUR TRANS.

— Для поверхностей, подверженных воздействию кислот, щелочей, моющих средств, морской воды и масла, следует отдавать предпочтение материалу İZOPUR TRANS.
— В местах, где использовано защитное средство ARTCRETE, для чистки поверхности используйте мокрую тряпку или нейтральное чистящее средство.
— Не очищать поверхность чрезмерно изнашиваемыми материалами.

— Красители номер 7 и 11 системы колеровки должны предпочтаться только для применения внутри помещений.

— В случае выбора темного цвета, в смесь будет добавлено много жидкого красителя, который снижает плотность раствора.

В таких случаях, следует снизить добавляемый объем воды и добавлять под контролем.

— Запрещается добавлять любые добавки, не указанные в инструкции по применению.

— В случае нанесения на керамические основания, следует армировать их сеткой.

— В процессе применения и в течение 24 часов после применения, минимальная температура среды и основания должна быть +5°C. Кроме того, поверхность следует защитить от воздействия осадков.

— Не следует применять материал в чрезмерно жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высоком уровне относительной влажности или при ожидании дождя. Чрезмерно горячие поверхности перед применением материала следует увлажнить.

— При использовании внутри помещения, для ускорения высыхания поверхности не следует использовать вентилятор или обогреватель.

— Для того, чтобы стыки на больших поверхностях не были заметны, следует использовать бумажную ленту или привлечь большое количество людей для нанесения материала без перерыва «мокрый на мокрый».

— Для связанных между собой оснований следует наносить одним разом. При нанесении на большие площади внутри помещений, рекомендуется оставлять швы.

— Материал должны использовать компетентные люди.

— Приготовленный раствор следует использовать в течение 30 минут. Раствор с истекшим сроком применения, следует выбросить.

— Сразу после завершения работ инструменты следует промыть водой.

— Не вдыхайте пыль, так как материал на цементной основе. Избегайте попадания материала в глаза и на кожу. Для получения более подробной информации смотрите информационную форму безопасности продукции.

Хранение

— Хранить в нераскрытой упаковке сухом помещении, складируя не более 10 рядов, при температуре 5 - 35°C максимум 12 месяцев.

Упаковка

— 20 Кг крафт мешки

ARTCRETE COAT

Определение

Декоративное покрытие на минеральной основе ARTCRETE имеет вид мрамора, при нанесении завершающего покрытия специально приготовленный белого цвета/крем ARTCRETE - цвет поверхности получается прозрачный с матовым защитным слоем.